

MATERIÁLOVÝ LIST TANIA

Položka	Testovacia metóda	Jednotka	Priemerná hodnota
Výrobok			TANIA
Farebnosť	žltá, svetlá modrá, svetlá zelená		
Určenie			pracovné odevy
Materiálové zloženie		PES/bavlna	52% / 48%
Dĺžková hmotnosť - osnova		tex	29,50
Dĺžková hmotnosť - útok		tex	29,50
Dostava - osnova		počet nití / 10 cm	
Dostava - útok		počet nití / 10 cm	
Šírka tkaniny		cm	147,00
Väzba			keper 2/1
Pevnosť osnova	ISO 13934-1	N	1135,00
Pevnosť útok	ISO 13934-1	N	693,00
Zrážanlivosť v praní - osnova	ISO 6330 2-A v 60C	%	-2,00
Zrážanlivosť v praní - útok	ISO 6330 5-A	%	-2,00
Plošná hmotnosť	ASTM-D 3776	g / m ²	180,00
Stálofarebnosť v otere - suchý oter	ISO 105-X12		4-5
Stálofarebnosť v otere - mokrý oter	ISO 105-X12		4-5
Stálofarebnosť vo vode - zmena odtieňa / zapustenie	ISO 105 EO1		4 / 4-5
Stálofarebnosť v praní - zmena odtieňa / zapustenie ba/vl	ISO 105 CO6 v 95C		4 / 4-5
Stálofarebnosť v pote - alkalický pot - zmena odtieňa / zapustenie ba	ISO 105 EO4		4-5 / 4-5
Stálofarebnosť v pote - kyslý pot - zmena odtieňa / zapustenie ba/vl	ISO 105 EO4		4-5 / 4-5
Stálofarebnosť na svetle	ISO 105 BO2		4
Zošikmenie	ASTM-D 3882	%	0,5 max
Obsah voľných arylamínov	STN EN ISO 14362-1	mg/kg	vyhovuje
Obsah ťažkých kovov	STN 80 0055	mg/kg	vyhovuje
Obsah voľných formaldehydov	STN EN ISO 14184-1	mg/kg	vyhovuje
pH vodného lúhu	STN EN 1413		vyhovuje
Symbole ošetrovania	    		